



**ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**SMALTOPRIMER 122**

**Описание на продукта:** Smaltoprimer 122 е бързосъхнещ промишлен грунд на основата на специално подбрани фенолни смоли, модифицирани с масла и цинков фосфат. Може да се използва като антикорозионен грунд за всички еднокомпонентни системи за боядисване. Може да се използва и за временно предпазване на метални повърхности по време на транспорт и строителство. Характеризира се с отлична устойчивост на вода и солни оксиди.

<b>Информация продукта :</b>	<b>за</b>	<b>ЦВЕТОВЕ :</b>	Сив, син, бял, зелен и други нюанси при поискване.
		<b>ТВЪРДОСТ :</b>	65 - 70% к.β. или 53-55 % к.о.
		<b>СПЕЦИАЛНО ТЕГЛО :</b>	1,3 ± 0,05 кг/л на 20°C.
		<b>ТОЧКА НА ЗАПАЛВАНЕ :</b>	Над 18°C, Abel closed Cup.
		<b>ТЕМПЕРАТУРНА ИЗДРЪЖЛИВОСТ:</b>	До 90°C.
		<b>ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДЕБЕЛИНА</b>	<b>НА</b>
		<b>ПОКРИТИЕТО :</b>	30 - 50 мм.
		<b>ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ:</b> (При 25°C & 60% влажност )	Без прах : 15 минути. Дълбоко : 60 минути. Финално втвърдяване : 2 дни.
		<b>ТЕОРИТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ</b>	<b>ЗА</b>
		<b>ПОКРИТИЕ:</b>	8,33м <sup>2</sup> /кг при дебелина на сухия слой 50мм. Действителният капацитет на покритие, може да бъде по-малък в зависимост от техниката на нанасяне, условията на работа и повърхността.
<b>РАЗРЕЖДАНЕ :</b>	Със Smaltosolvent Nr.27 за регулиране на дебелината и вискозитета на слоя.		
<b>ВРЕМЕ ЗА ПОВТОРНО НАНАСЯНЕ :</b>	Минимум: след 8 часа. Максимум: без ограничения.		
<b>УПОТРЕБА :</b>	С pistolет, airless, четка или ваяк.		
<b>ПЕРИОД СЪХРАНЕНИЕ :</b>	<b>НА</b> Минимум 12 месеца в оригинална запечатана опаковка при температура максимум 35°C.		