



**TECHNICAL DATA SHEET**

**REDOLIN PRIMER**

**ОПИСАНИЕ НА  
ПРОДУКТА:**

Redolin Primer е висококачествен антикорозионен, бързосъхнещ промишлен грунд, който се основава на специално подбран алкид, модифициран с фенол, смоли, цинков фосфат и железен оксид.

Препоръчва се да се използва като антикорозионен грунд за защита на повърхности от обикновена стомана и черни метали.

Той е съвместим с повечето основи и може да бъде преобоядисан с голямо разнообразие от покрития.

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА  
ПРОДУКТА:**

ЦВЕТОВЕ :	Червен и кафяв
ТВЪРДОСТ :	70 % к.β.
СПЕЦИАЛНА ТЕЖЕСТ:	1,35 кг/л .
ТОЧКА НА ЗАПАЛВАНЕ:	Над 14°C, Abel closed Cup.
ПРИЛЕПВАНЕ :	GT 0 - 1, DIN 53151.
ТЕМПЕРАТУРНА ИЗДРЪЖЛИВОСТ:	До 90 °С.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДЕБЕЛИНА НА СЛОЙ:	30 – 40мм за всеки слой.
ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ:	Без прах: 30 минути.
(25°C и 60% относителна влажност )	В дълбочина : 3 часа.
ТЕОРИТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ	ЗА 10 м <sup>2</sup> /кг при дебелина на слоя 30мм.
ПОКРИТИЕ:	
РАЗРЕЖДАНЕ :	Със Smaltosolvent Nr.27, ако е необходимо, за регулиране на дебелината и вискозитета на слоя.
ВРЕМЕ ЗА ПОВТОРНО НАНАСЯНЕ :	Минимум : след 4 часа. Максимум : без ограничения.

**ПОДГОТОВКА НА  
ПОВЪРХНОСТТА:**

**УПОТРЕБА :**

Пясъкоструене Sa 2, за ремонти работи се препоръчва Sa 2.

**ВРЕМЕ НА  
СЪХРАНЕНИЕ:**

С пистолет, airless, четка или валяк.

12 месеца в оригиналната опаковка при температура максимум 35° С.