SMALTOLIN®
Industrial Paints

132/G01

TECHNICAL DATA SHEET

ANTICORROSIVE PRIMER XR-2-QD

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА:

Anticorrosive Primer XR-2-QD е промишлен грунд, който показва бързо първоначално изсъхване. Той се основава на специално подбрани алкидни смоли с масла с къса верига и цинков фосфат, като активен антикорозионен пигмент.

Той е проектиран да се използва като грунд в еднокомпонентни системи за боядисване за защита от корозия на метални повърхности.

Характеризира се с отлична устойчивост на вода и солни оксиди. Не съдържа олово и хром според GefStoffV.

ДАННИ ЗА ПРОДУКТА:

ЦВЕТОВЕ :	Керамидов, сив и всички други нюанси при поискване.
ТВЪРДОСТ :	66 % к.β. ή 55% к.о. (зависи от крайния нюанс).
СПЕЦИАЛНА ТЕЖЕСТ:	1,35 ± 0,05 кг/Л при 20^0C.
ТОЧКА НА ЗАПАЛВАНЕ :	Над 35^oC, Abel closed Cup.
ТЕМПЕРАТУРНА ИЗДРЪЖЛИВОСТ:	До 90^0C непрекъсната суха температура
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДЕБЕЛИНА :	30 - 50мм за всяко нанасяне.
ВРЕМЕ НА СЪХНЕНЕ :	Без прах : 1час. Дълбоко съхнене: 4 часа (за транспорт).
ТЕОРИТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОКРИТИЕ:	11м^2/кг при дебелина на сухия слой 35мм. Действителният капацитет на покритие, може да бъде по-малък в зависимост от техниката на нанасяне, условията на работа и повърхността
РАЗРЕЖДАНЕ :	Със Smaltosolvent Nr.27 за регулиране на дебелината и вискозитета на слоя.
ВРЕМЕ ЗА ПОВТОРНО НАНАСЯНЕ :	Минимум: след 4 часа. Максимум: без ограничения.

УПОТРЕБА :

С пистолет, airless, четка или валяк.

ВРЕМЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ :

Минимум 9 месеца в запечатена опаковка при температура до 35^0C.

Сънеко Инженеринг
Tel: 02/945 5199; +359 877/616 479
office@sstroy.eu
www.sstroy.eu