



TECHNICAL DATA SHEET

ХРОМА ХР - 1

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА :	НА	<p>Хро̀ма XR-1 е висококачествена, изсушена на въздух крайна боя на алкидна основа, която е специално проектирана за вътрешно и външно боядисване на метални повърхности.</p> <p>Тя има отличен гланц, който издържа дълго време, както и отлична устойчивост на метеорологични промени и устойчивост на течението на времето. Характеризира се с добра еластичност, отлична адхезия и лекота на нанасяне.</p>	
ИНФОРМАЦИЯ ПРОДУКТА :	ЗА	ЦВЕТОВЕ :	Всички по RAL или FED. Standard.
		ТВЪРДОСТ :	57 - 60 % к.β. цялостен цвят (зависи от крайния нюанс).
		СПЕЦИАЛНА ТЕЖЕСТ :	1,05 ± 0,1кг/л (зависи от крайния нюанс).
		ВЯЗКОСТ :	67 - 77 KU.
		ТОЧКА НА ЗАПАЛВАНЕ :	30°C, Abel closed Cup.
		ПРИЛЕПВАНЕ :	GT 0 - 1, DIN 53151.
		ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДЕБЕЛИНА НА СЛОЯ :	30 - 50мм за всеки слой.
		НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ :	Без прах: 2 часа. В дълбочина : 4 часа.
		(25° С & 60 % относителна влажност)	
		ТЕОРИТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НАПОКРИТИЕ :	11м ² /кг за дебелина на сух слой 40мм. Реалният капацитет на покритие може да бъде по-малък, в зависимост от техниката на нанасяне, работните условия и повърхността.
		РАЗРЕЖДАНЕ :	Със Smaltosolvent Nr.27, ако е необходимо, за регулиране на дебелината и вискозитета на слоя.
		НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ ЗА ПОВТОРНО НАНАСЯНЕ :	Минимум : след 4 часа.
ПОДГОТОВКА ПОВЪРХНОСТТА :	НА	<p>Прахът и другите чужди тела трябва да се отстранят с подходящ препарат и много вода.</p>	
ПРИЛОЖЕНИЕ :		<p>С пистолет, airless, четка или валяк.</p>	
ВРЕМЕ СЪХРАНЕНИЕ :	ЗА	<p>Една година в оригинална запечатена опаковка при температура максимум 35°C.</p>	