



TECHNICAL DATA SHEET

SMALTOSHOP EPOXY

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА :	НА	Smaltoshop Epoxy е висококачествен, готов за смесване и полиамидно втвърдяващ двукомпонентен епоксиден грунд, който осигурява отлична защита от корозия. Той е специално проектиран да се използва във фабрики с автоматични пръскащи машини. Той има отлична адхезия и може да бъде покрит с всякакви епоксидни, винил акрилни, полиуретанови или дори с алкидни бои. Основава се на активни пигменти против ръжда.
ИНФОРМАЦИЯ ПРОДУКТА :	ЗА	ЦВЕТОВЕ: Керемиден / Сив. Други цветове след поискване. ТВЪРДОСТ : Керемиден: 52 ± 3 % к.β. Сив: 62 ± 3 % к.β. ТОЧКА НА ЗАПАЛВАНЕ: 26°C, Abel closed Cup. СПЕЦИАЛНА ТЕЖЕСТ: Керемиден: 1,29 ± 0,05кг/л. Сив: 1,43 ± 0,05кг/л. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДЕБЕЛИНА НА СЛОЙ : 25мм за временна защита. 50-75мм за дългосрочна защита. ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ: Без прах : максимум 5 минути за (20° С & 50 % относителна влажност) ТЕОРИТИЧН ПОКРИВНА СПОСОБНОСТ : Керемиден: 4,5м ² /кг Сив: 5,3 м ² /кг За дебелина на сух слой 50мм.
	НА	СЪОТНОШЕНИЕ СМЕСВАНЕ: А : В = 5 : 1 по тегло РАЗРЕЖДАНЕ : Smaltosolvent Nr.640, ако е необходимо, за регулиране на дебелината и вискозитета на слоя. Добавете разтворителя след смесване на двете съставки. РОТ LIFE : 12 часа на 20°C. ВРЕМЕ ЗА ПОВТОРНО НАНАСЯНЕ : Минимум: след 4 часа Максимум : неограничено.
ПОДГОТОВКА ПОВЪРХНОСТТА И УСЛОВИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ:	НА ЗА	Повърхността трябва да бъде подготвена с най-малко Sa 2 - 2 1/2. Температурата на нанасяне не трябва да бъде под 5°C и влажността не трябва да надвишава 90% RH. Преди окончателното покритие, повърхностната площ трябва да се обработи със същия грунд. Обработените зони трябва да се проветряват по време на нанасяне и сушене, докато целият разтворител не бъде отстранен.
ПРИЛОЖЕНИЕ :		С автоматични машини или пистолет или airless . При корекции на повърхностите се използва ваяк или четка.
ВРЕМЕ СЪХРАНЕНИЕ:	НА	12 месеца минимум в оригиналната опаковка при температура до 35 °С .