

HENSOTHERM®

HENSOTOP SB

Еднокомпонентно вършно покритие на основата на разтворител за пожарозащитни покрития HENSOTHERM® за вътрешна и външна употреба

Употреба

Приложение на HENSOTOP SB (като вършно покритие) за вътрешна и външна употреба.

Забележка: Ако повърхностите са често изложени на висока температура >45 °C не използвайте тъмни цветове.

- цветовите нюанси съдържащи метални пигменти могат да се променят чрез нанасяне на по тънък слой или чрез четка или валик
- стоманените повърхности не трябва да са с по-висока от 35°C температура по време на нанасяне и съхнене

Състав

HENSOTOP SB е еднокомпонентно бързосъхнещо безхалогенно покритие.

Време за изсушаване

Времето за сушене зависи от температурата и относителната влажност. При температура от около + 20°C и относителна влажност от около 65% времената за сушене са както следва:

- прах сух след припл. 45 мин.
- готов за полагане на покритие след около 24 часа
- изсушени след припл. 48 часа

Приложение

- HENSOTOP SB се нанася след изсъхване на противопожарното покритие, но най-рано след 24 часа и положителен тест за издръжливост.
- температура на материала, субстрата и околната среда > +5°C
- относителна влажност <80%
- температурата на повърхността трябва да бъде най-малко + 3°C над точката на оросяване
- нанасяне с четка, валик или безвъздушно пръскане
- размер на накрайника: безветрен 0,009" - 0,013"
- степен на покритие:

Безопасност при работа

Използвайте HENSOTOP SB в съответствие с всички приложими местни и национални разпоредби.

Околна среда, здраве и безопасност

Тъй като нормите често се преразглеждат, моля поискайте актуалния лист за безопасност преди да използвате този продукт.

вътрешна употреба - 130/180 g/m² (зависи от цветовия нюанс); дебелина на мокрия филм припл. 130 µm;

дебелина на сух филм припл. 60 µm

външна употреба - 260/300 g/m² (зависи от цветовия нюанс); дебелина на мокрия филм припл. 250 µm;

дебелина на сух филм припл. 80-100 µm

- ако HENSOTOP SB трябва да се нанесе от различни партиди, смесете материалите в едно преди нанасяне
- нивото на гланц зависи от цвета

Опаковка

Доставя се в метални кутии от 5 кг, 10 кг и 25 кг. Стандартни цветове се предлагат и в кутии от 2,5 кг.

Съхранение

Срок на годност 12 месеца в неотворени кутии при стайна температура.

Групи цветни нюанси (RAL)

Стандартни	бял, 7016, 7035, 9002
Група I	1001, 1013, 1014, 1015, 1019, 1020 / 4009 / 5007, 5008, 5009, 5018, 6000, 6003, 6006, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015, 6019, 6020, 6027, 6028, 6033, 6034, 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7021, 7022, 7023, 7024, 7026, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 7047, 8000, 8002, 8004, 8015, 8016, 8017, 8019, 8022, 8024, 8025, 8028 / 9001, 9003, 9004, 9010, 9011, 9016, 9017, 9018
Група II	1000, 1011, 1024 / 3007, 3009, 3011, 3012, 3015 / 4005, 5000, 5001, 5002, 5004, 5005, 5012, 5014, 5015, 5019, 5021, 5023, 5024 / 6004, 6008, 6016, 6017, 6021, 6022, 6025, 6032, 8001, 8003, 8007, 8008, 8011, 8012, 8014 / 9005, 9006, 9007, DB 701, DB 702, DB 703
Група III	1002, 1007, 1012, 1017, 1018, 1034 / 2001, 2003, 2004, 2008, 2010, 2012, 3000, 3001, 3002, 3005, 3013, 3014, 3017, 3018, 3022, 3027, 3031 / 4001, 4002, 4003, 4006, 4007, 4008, 5003, 5010, 5011, 5013, 5017, 5020, 5022 / 6001, 6002, 6005, 6007, 6009, 6010, 6018, 6024, 6026, 6029 / 8023
Група IV	1003, 1005, 1006, 1016, 1027, 1033 / 2000, 2002, 2009, 2011 / 3003, 3004, 3016 / 4004, 4010
Група V	1004, 1021, 1023, 1028, 1032 / 3020, ca. 6037 / DB 301, DB 310, DB 501, DB 502, DB 503, DB 510, DB 601, DB 704, други DB цветове при запитване