

Грунд АК 2

АК-цинков фосфатен грунд, червенокафяв

Общи

Еднокомпонентен на основата на алкидна смола. Бързо съхнещ и антикорозивен. Без хромат и олово. Общо приложим.

Области на приложение:

Renitherm® Грунд АК 2 е специално разработен за защита на стомана. Може да се използва като магазинен грунд (подходящ върху плазмено рязане и заваряване), като обикновен грунд с 40 µm DFT или грунд за грундиране при 80 µm DFT.

Приложение

Подготовка на повърхността: с пясъкоструй до Sa2^{1/2}
Температура на полагане > + 5°C
Влажност: 80% относителна влажност

Подготовка на материала:

Разбъркайте добре. Разреждател трябва да се добавя по изискванията както следва:

четка / ваялък

при 40-80 µm до 5% разреждател Renitherm®

въздушно пръскане

при 20 µm 10-20% Разреждател Renitherm®

Безвъздушно пръскане

при 20 µm 10-20% разреждател Renitherm®

при 40-80 µm до 5% разреждател Renitherm®

Технически данни	Renitherm® грунд АК 2
База	Алкидна смола съдържаща разтворител
Плътност	1.4 g/cm ³
Съдържание на твърди вещества	49% по обем, 67% спрямо теглото
Покритие	0.06 kg/m ² при 20 µm DFT (15% разреден) 0.12 kg/m ² при 40 µm DFT (5% разреден) 0.24 kg/m ² при 80 µm DFT (без разреждане)
Време за съхнене	на докосване 10 минути при 20 µm 20 минути при 40 µm напълно сух 1-2 часа при 40 µm 8 часа при 80 µm
Опаковка	Renitherm® Грунд АК 2 се доставя в стоманени кофи с тегло 28 кг, цвят червенокафяв.

AUDAX напълно отговаря на изискванията на стандарт EN ISO 9001. Това удостоверение е още едно доказателство за качеството, надеждността и безопасността на Renitherm®.