



SMALTODUR PRIMER

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА :

Smaltodur Primer е висококачествен, бързосъхнещ акрилен грунд разтворител.

Той е специално проектиран като строителен грунд, който има отлична устойчивост на UV радиация и съответно на пожълтяване.

Използва се върху бетонни повърхности, циментов разтвор, азбестоцимент, мраморен разтвор, гипсокартон, мазилка и стари варовици. Осигурява гъвкавост за покриване на капиларни фрактури на бетонни повърхности.

Характеризира се като защитен грунд за карбонизация, осигуряващ добра бариера за въглеродния диоксид. В същото време се характеризира с добрата дифузия на парите, позволявайки на влагата, която съществува вътре в сградата, да излиза, без да причинява подуване.

Препоръчва се за нанасяне върху всички бетонни повърхности, включително външните обвивки на охладителните кули, в промишлени бетонни конструкции и при обществени строежи.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА :

ЦВЕТОВЕ :	Прозрчен / лъскав.
ТВЪРДОСТ :	15 ± 3 % к.β.
СПЕЦИАЛНА ТЕЖЕСТ :	0.85 ± 0,05 кг/л при 20°C.
ВЯЗКОСТ :	10 - 30 сек, DIN CUP 4
ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ: (25°C&60% относителна влажност)	Без прах: 30 минути. В дълбочина : 4 часа.
РАЗРЕЖДАНЕ :	Със Smaltosolvent Nr.370 или терпентин до 5%.

ТЕОРИТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОКРИТИЕ :	10м ² /кг. Действителният капацитет на покритието може да бъде по-малък в зависимост от техниката на нанасяне, условията на работа и грапавостта на повърхността.
--	--

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА :

ВРЕМЕ ЗА ПОВТОРНО НАНАСЯНЕ :	След 4 часа.
---------------------------------	--------------

ПРИЛОЖЕНИЕ :

- Почистване на повърхността с почистващ препарат или прясна вода за отстраняване на чужди тела.
- В случаите, когато повърхността е била карбонизирана и когато има разхлабени части на голяма площ, се изисква пръскане с вода под високо налягане, до 150 бара.

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ :

С airless или ваяк.

ВРЕМЕ НА СЪХРАНЕНИЕ :

Температура на околната среда 5-45°C и влажност максимум 95% RH.
За използване на открито филмът трябва да бъде защитен от дъжд за
поне 2 часа, докато стане водоустойчив.

Най-малко 12 месеца в затворени контейнери при 35°C.